BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Zero Salitre

Impermeabilizante para paredes con humedad ascendente, endurecedor superficial, tratamiento para salitre, hongos y musgo.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Zero Salitre es una resina acuosa con una relación de impregnación de 3:1.

1. Listo para usarse como barrera impermeable en paredes interiores y exteriores con humedad.
2. Endurecedor de superficies arenosas.
3. Previene la formación de salitre (nitrato de potasio), hongos y musgo.

Resina blanca que se vuelve transparente una vez seca, dejando una película superficial (no penetra en la superficie).

USOS

Impermeabilizante que protege de la humedad ascendente por capilaridad en concretos, bloques, paredes de ladrillo, etc. que van a recibir un acabado (yeso, mortero, estuco, pasta o pintura).

- Previene la aparición de salitre (manchas blancas en las paredes).
- Previene la aparición de hongos y musgos en las paredes.
- Endurecedor de superficies para sustratos débiles y arenosos, tanto en interiores como en exteriores.
- Se puede utilizar como imprimación (sellador) para mejorar las superficies a pintar o para superficies donde se aplicará estuco o pasta decorativa.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Película transparente que impide el paso de la humedad en paredes interiores y exteriores.
- Previene la formación de salitre, hongos y musgo.
- Fácil, limpio y rápido de aplicar directamente con brocha o rodillo.
- Transparente después del secado.
- Mejora el aspecto de las paredes.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Doy Pack (1.2 L) PET (5 L)
Apariencia / Color	Líquido blanco. Blanco cuando está húmedo, transparente cuando se seca.
Conservación	Quince (15) meses en su empaque original, bien cerrado, en un lugar seco y fresco.
Condiciones de Almacenamiento	**Sika® Zero Salitre** debe permanecer bien cerrado, en interiores, en un lugar fresco y seco.
Densidad	1.00 +/- 0.02 kg/l approx.
pH	7.5 +/- 1

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	~0,2 a 0,3 kg/m² en dos manos, dependiendo de la porosidad de la superficie.
Rendimiento	Rendimiento de 3,0 a 5,0 m²/l. En dos capas.
Temperatura Ambiente	Material, sustrato y temperatura ambiente: +5 ° C a +35 ° C.
Temperatura del Soporte	Material, sustrato y temperatura ambiente: +5 ° C a +35 ° C (41 ° F a 95 ° F).
Producto Aplicado Listo para su Uso	▪ **Sika® Zero Salitre** no puede prevenir los daños causados por la condensación en las paredes frías (por ejemplo, en habitaciones mal ventiladas). ▪ **Sika® Zero Salitre** no puede ser utilizado para reparar substratos excesivamente dañados que requieren ser reemplazados por un substrato nuevo. ▪ Se recomienda aplicar una capa (pintura, estuco, mortero, yeso o papel pintado) ya que **Sika® Zero Salitre** puede cambiar la apariencia visual de la superficie. ▪ Se recomiendan pruebas preliminares antes de una aplicación completa.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

EQUIPMENT

Cepillo metálico

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa o material o que impida la adherencia del producto. Retire el estuco, mortero, pintura o recubrimientos de las paredes que hayan sido dañados por la humedad o el salitre.
- Elimine los rastros visibles de salitre, moho u otro crecimiento biológico hasta encontrar un sustrato limpio.
- Continuar eliminando estuco, mortero, pintura o recubrimientos de paredes hasta una altura de 40 cm por encima del nivel superior de la humedad existente, para evitar que la humedad aparezca una vez que las paredes hayan sido reparadas.
- Es necesario cepillar el sustrato con un cepillo metálico.
- Limpie con agua y deje que el sustrato se seque superficialmente antes de la aplicación.

MEZCLADO

- **Sika® Zero Salitre** está listo para usar.

APLICACIÓN

1. Agite **Sika® Zero Salitre** para su aplicación.
2. Aplique **Sika® Zero Salitre** con una brocha o rodillo, asegurando una saturación completa.
3. Sobre sustratos altamente absorbente se deben aplicar dos capas al menos; incluso puede ser necesario aplicar más de dos capas.
4. Deje que la primera capa seque durante aproximadamente 2 a 3 horas antes de aplicar la segunda capa. Deje que el sustrato se seque durante 24 horas o más antes de aplicar estuco, mortero o pintura.
5. Si se va a aplicar un mortero decorativo, utilice **Sika Estuka Plus** o **Sika Estuka Acrílico** cuando la primera capa de **Sika® Zero Salitre** se haya secado.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas deben lavarse con agua mientras el producto esté todavía fresco. Si ya está seco, utilice **Sika Cleaner.**

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales que ninguna garantía expresa o tácita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal, pueden ser inferidas de esta información o de cualquier recomendación escrita o asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de modificar los productos y la información sin previo aviso. Los derechos de propiedad intelectual sobre marcas, textos, imágenes y demás contenidos del sitio web pertenecen a Sika y deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicados en la página web oficial: www.pri.sika.com. Sika no asume responsabilidad por el contenido de sitios web externos vinculados desde nuestra página. El uso de este sitio web puede implicar la recopilación de datos personales; consulte nuestra Política de Privacidad para más información sobre el tratamiento de datos conforme a la legislación aplicable. En caso de discrepancia entre versiones en distintos idiomas, prevalecerá la versión en español. Las condiciones se rigen por la legislación aplicable en el país donde se comercializan los productos.

SIKA MBCC PUERTO RICO CORPORATION
Dirección: Road 183 Km 1.7 Tomas de Castro Caguas PR 00726
Dirección postal: PO Box 9778 Caguas PR 00725
Horario: Lunes a viernes 8am – 5pm
Teléfono: (787) 258-2737