BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Primer-206 G+P

Imprimación pigmentada con base de solvente para varios sustratos

INFORMACIÓN DE PRODUCTO TÍPICA (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Base química	Solución pigmentada de polisocianato base solvente
Color (CQP001-1)	Negro
Density	1,0 kg/L
Contenido de sólidos	36%
Temperatura de aplicación	+10°C a +40°C
Método de aplicación	Brocha, trapo
Poder cubriente	50 a 150 ml / m2 dependiendo de la porosidad del sustrato
Flash-off time	Mínimo sobre 15°C: 10 min Mínimo abajo de 15°C: 30 min. Máximo: 24 h
Vida útil	9 meses

1 CQP = Procedimiento de Calidad Corporativo

2 23 ºC / 50 % H.r.

3 En aplicaciones específicas la temperatura y el tiempo de secado pueden ser diferentes.

DESCRIPCIÓN

Sika® Primer-206 G+P es un primer líquido negro que cura con la humedad. Diseñado para el tratamiento de las superficies a unir en el pegado directo de parabrisas y otros pegues estructurales, antes de la aplicación de los adhesivos de poliuretano de Sika.
También puede ser usado en sustratos tales como plástico, vidrio, lacas diversas, metales y otros materiales.

VENTAJAS

- Mejora la adherencia en una amplia variedad de sustratos
- Fácil de aplicar

AREAS DE APLICACIÓN

Sika® Primer-206 G+P es usado para mejorar la adhesión del vidrio y la serigrafía cerámica de parabrisas que van a ser pegados.
Sika® Primer-206 G+P también puede ser usado en sustratos de partes de carrocerías y de elementos de construcción de fachadas y ventanería.

METODO DE APLICACIÓN

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de rastros de grasa, aceite y polvo. Limpiar la superficie a pegar con Sika®Aktivator y dejar secar.
Agitar la botella de Sika® Primer-206 G+P hasta que el balín se escuche libremente. Continuar agitando por otro minuto y aplicar una capa delgada con una brocha o paño. No aplicar a temperaturas abajo de 10°C o arriba de 35°C.
Sika® Primer-206 G+P debe aplicarse una sola vez y se debe cuidar que esa aplicación deje un recubrimiento adecuado. Cerrar el recipiente herméticamente después de usarse.
Se recomienda que la aplicación de este producto se haga por usuarios experimentados y realizar pruebas con los sustratos para asegurar la adhesión y la compatibilidad de los materiales.

NOTA IMPORTANTE

Desechar cualquier primer gelado o decantado.

INFORMACION ADICIONAL

Copias de las siguientes publicaciones están disponibles a solicitud:

- Hoja de seguridad del producto.
- Guía de preparación de superficies.

PRESENTACION

Botella	250 ml

DATOS DE BASE DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos presentados en este documento estan basados en ensayos de laboratorio. Los datos de medidas actuales pueden variar debido a circunstancias mas allá de nuestro control.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y asesoría relacionada con el transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la hoja de seguridad vigente que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos, así como otros datos relacionados de seguridad.

NOTA LEGAL

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: dom.sika.com.

SIKA MBCC PUERTO RICO CORPORATION
Dirección: Road 183 Km 1.7 Tomas de Castro Caguas PR 00726
Dirección postal: PO Box 9778 Caguas PR 00725
Horario: Lunes a viernes 8am – 5pm
Teléfono: (787) 258-2737