BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaPaver®-630

Aditivo plastificante para prefabricados de mamposteria

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaPaver®-630 es un aditivo, plastificante listo para usarse en la fabricación de productos de mampostería sin asentamiento. Está especialmente formulado para mejorar la eficiencia en la manufactura de productos de concreto no plásticos, impartiendo un grado importante de cohesión en las aplicaciones de bloques y tuberías de concreto. El aditivo SikaPaver®-630 mejora la hidratación del cemento dando como resultado un incremento en el desarrollo de la resistencia.

USOS

USOS RECOMENDADOS

- Blocks de concreto
- Adoquines
- Taludes decorativos de contención
- Tejas de concreto para techos
- Tubería de concreto vibro-comprimidas en revenimiento cero
- Placas alveolar
- Prefafricados estruidos y/o vibrocomprimidos.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Agente dispersante del cemento, con ligera a moderada fluidez
- Proporciona mejor flujo del material de extrusión
- Incrementa el rendimiento en la producción
- Incrementa las resistencias a compresión y flexión
- Mejora la compactación
- Reduce mermas
- Reducción potencial de cemento
- Prolonga la vida de los moldes y piezas de la maquinaria
- Incrementa las ganancias generales de la producción

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	SikaPaver®-630 se suministra en tambores de 200 l, en totes de 1000 l y a granel.
Conservación	SikaPaver®-630 tiene una vida útil de 12 meses como mínimo. Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, la vida útil puede ser mayor a la establecida. Si el producto ha caducado, consulte a su representante local de SIka para que le indique si puede usar el producto y cómo dosificarlo.
Condiciones de Almacenamiento	Si el SikaPaver®-630 se llegará a congelar, descongele a 2ºC o a una temperatura superior y reconstituya por completo mediante agitación mecánica suave. No use aire presurizado para agitar.
Dosificación Recomendada	**Dosificación** El rango de dosificación recomendado para el aditivo SikaPaver®-630 es de 195-520 ml/100 kg de cemento. **Mezclado** Para obtener la máxima eficiencia, adicione el aditivo SikaPaver®-630 después de humectar los agregados y el cemento, y cuando se haya adicionado cuando menos el 75% del agua final de la mezcla. Una vez que ha adicionado el aditivo, mezcle por lo menos durante 90 segundos

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página www.pr.sika.com

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, debido a normativas locales específicas, los datos declarados y los usos recomendados para este producto pueden variar de un país a otro. Consulte la ficha técnica local del producto para conocer los datos exactos del producto y sus usos.

SIKA MBCC PUERTO RICO CORPORATION
Dirección: Road 183 Km 1.7 Tomas de Castro Caguas PR 00726
Dirección postal: PO Box 9778 Caguas PR 00725
Horario: Lunes a viernes 8am – 5pm
Teléfono: (787) 258-2737

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página " www.pr.sika.com". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.