BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaTack® Panel Primer

Imprimación pigmentada a base de disolventes para el sistema SikaTack® Panel

INFORMACIÓN DE PRODUCTO TÍPICA (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Base química		Solución epoxi a base de solvente
Color (CQP001-1)		Negro
Contenido de sólidos		32 %
Temperatura de aplicación		5 - 40 °C
Método de aplicación		Aplicar con brocha, fieltro o espuma
Poder cubriente	dependiendo de la porosidad del sustrato	50 ml/m²
Flash-off time	≥ 15 °C	10 minutos
	< 15 °C	30 minutos
	máximo	8 horas
Vida útil		9 meses [A]

CQP = Procedimiento de Calidad Corporativa

[A] Almacenado en un recipiente sellado en posición vertical en un lugar seco a ≤ 25 °C

DESCRIPCIÓN

SikaTack® Panel Primer es una imprimación negra a base de solvente, que reacciona con la humedad y forma una capa delgada. Esta capa actúa como un enlace entre sustratos y adhesivos.
SikaTack® Panel Primer está específicamente formulado para el tratamiento de caras de unión antes de la aplicación de adhesivos SikaTack® Panel. El SikaTack® Panel Primer forma parte de un sistema para la fijación económica y oculta de fachadas ventiladas. Con el sistema SikaTack® Panel, los paneles de fachada están unidos invisiblemente a su subestructura.

AREAS DE APLICACIÓN

SikaTack® Panel Primer se utiliza para mejorar la adhesión sobre sustratos porosos y metálicos como aluminio, madera, cerámica, fibrocemento y piedra natural.
Este producto es adecuado solo para usuarios profesionales experimentados. Se deben realizar pruebas con sustratos y condiciones reales para garantizar la adhesión y la compatibilidad del material.

METODO DE APLICACIÓN

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite, polvo y contaminantes.
La adhesión sobre los sustratos puede mejorarse añadiendo y/o combinando procesos de pretratamiento como el matizado, la limpieza y la activación antes de la aplicación de la imprimación.

Aplicación

Agite la lata SikaTack® Panel Primer muy bien hasta que la mezcla se homogenice y permita que las esferas al interior se muevan libremente y suenen. Continúe agitando durante otro minuto y aplique una capa delgada pero que cubra completamente, con una brocha, fieltro o aplicador de espuma.
La temperatura ideal de aplicación y superficie está entre 15 °C y 25 °C.
SikaTack® Panel Primer debe aplicarse una sola vez. Se debe tener cuidado para garantizar que esta única aplicación ofrezca una cobertura adecuadamente densa. El consumo y el método de aplicación dependen de la naturaleza específica de los sustratos. Vuelva a sellar herméticamente el recipiente inmediatamente después de cada uso.

NOTA IMPORTANTE

SikaTack® Panel Primer es un sistema reactivo a la humedad. Para mantener la calidad del producto, es importante volver a sellar el recipiente con el tapón de plástico interno inmediatamente después de su uso. Una vez que se completa la operación de pretratamiento de la superficie, la tapa debe ajustarse.
Deseche el producto aproximadamente un mes después de abrirlo si se usa con frecuencia o después de dos meses en caso de uso poco frecuente.
Si se observa gelificación, separación o un aumento significativo de la viscosidad, deseche la imprimación inmediatamente.
Nunca diluya ni mezcle este producto con ninguna otra sustancia.

INFORMACION ADICIONAL

La información aquí contenida se ofrece solo como orientación general. El asesoramiento sobre aplicaciones específicas está disponible a petición del Departamento Técnico de Sika Industry.
Copias de las siguientes publicaciones están disponibles bajo petición:

- Hojas de datos de seguridad

PRESENTACION

Tarro	1000 ml

DATOS DE BASE DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos presentados en este documento estan basados en ensayos de laboratorio. Los datos de medidas actuales pueden variar debido a circunstancias mas allá de nuestro control.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y asesoría relacionada con el transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la hoja de seguridad vigente que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos, así como otros datos relacionados de seguridad.

NOTA LEGAL

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: dom.sika.com.

SIKA MBCC PUERTO RICO CORPORATION
Dirección: Road 183 Km 1.7 Tomas de Castro Caguas PR 00726
Dirección postal: PO Box 9778 Caguas PR 00725
Horario: Lunes a viernes 8am – 5pm
Teléfono: (787) 258-2737